

ORGANIC FRISE (オーガニックフリーゼ)

TYPE	COUNT	COMPOSITION
C3217	1/17	COTTON72%(ORGANIC/COMPACT) NYLON28%(STRETCH)

素材説明

オーガニックフリーゼは、オーガニック農産物等の生産方法についての基準に従って2～3年以上のオーガニック農産物等の生産の実践を経て、認証機関に認められた農地で、栽培に使われる農薬・肥料の厳格な基準を守って育てられたインド綿をコンパクト精紡機で生産し、毛羽が少ないことが特徴の綿に、ストレッチナイロンを複合したフリーゼヤーンになります。ストレート糸とは異なる表情のある編地表現が可能になります。

MATERIAL DESCRIPTION

Organic frise is a strict standard for pesticides and fertilizers used for cultivation in agricultural land approved by a certification body after two to three years or more of practice of producing organic agricultural products in accordance with the standards for production methods of organic agricultural products.


Indian cotton grown in accordance with the above is produced by a compact spinning frame, and it is a frise yarn that combines stretch nylon with cotton that is characterized by less fluff.

It enables the expression of knitted fabric with a different expression from straight yarn.

ELIOT(エリオット)

C3263 1/54Nm.


COTTON60% POLYESTER30% NYLON10%



ORGANIC FRISE(オーガニックフリーゼ)

C3217 1/17Nm.

ORGANIC COTTON72% NYLON28%(STRETCH)



PAROS(パロス)

0267 1/12Nm.


COTTON100%



MEN ASA FRISE 27(メンズアサフリーゼ)27

H3204 1/27Nm.

COTTON48% LINEN10% RAMIE10% NYLON32%



301

328

324

330

ELIOT (エリオット)

品番 C3263

番手 1/54Nm.

混率 COTTON60% POLYESTER30% NYLON10%

線のナチュラルな表情に、光沢のある*リヤシルとナイロを
複合したハイゲージフリーゼーン。
ストレッチとは異なる表情を表現できるアジャスターンになります。

[ATTENTION]

低速での編み立てを推奨致します。

PAROS(パロス)

品番 0267

番手 1/12Nm.

混率 COTTON100%

線のナチュラルな表情を活かした綿100%フリーゼーン。
ドライな肌触りと軽さが特徴になります。

[ATTENTION]

- ① 低速での編み立てを推奨致します。
- ② 形状を優先しているため、斜向します。
天竺以外の企画でお願いします。

MEN ASA FRISE(メンズアサフリーゼ)

品番 H3204

番手 1/27Nm.

混率 COTTON48% LINEN10% RAMIE10% NYLON32%

線のソフトでなやかな風合い、リンのナチュラルな肌触りと
清潔感にナイロを複合したフリーゼーン。
ストレッチとは異なる表情を表現できるアジャスターンになります。

[ATTENTION]

麻素材のため、節が発生することがあります。

ORGANIC FRISE (オーガニックフリーゼ)

品番 C3217

番手 1/17Nm.

混率 COTTON72% (ORGANIC / COMPACT)
NYLON28% (STRETCH)

GOTSに認証された原綿を使用し、
コンパクト紡績機で生産したインドオーガニックコットンに、
ストレッチナイロを複合したフリーゼーン。
線のナチュラルな表情を表現できるアジャスターンになります。

[ATTENTION]

- ① ショウ筋等で横筋が発生することがあります。
事前にロスを多めに見て頂くことを推奨致します。
- ② 染色工場から入荷したコロンは、巻き返さずに
そのまま使用してください。
(横筋の原因になる可能性があります。)
- ③ 結び目前後に汚れや番手不良が発生し易いため、
手汚れ他充分に注意してください。
- ④ 糸を絡む場合は、50cm~100cm程カットして
糸伸びのない事を確認後、結んでください。
- ⑤ ショウ筋を均一になるように注意してください。

※注意 I 1本1KGの投入数量での出荷となりますので、
染色ロス率を考慮の上、ご発注をお願いします。
染色方法、色目、混率により違いはありますが、
通常、染色ロス平均5~7%程度発生する可能性があります。